STONCOR SOUTH CONE S.A.
Einstein 1095 - Parque OKS - (B1619JWA) Garín
Provincia de Buenos Aires
Tel.: (03327) 414141 - Fax: (03327) 414142
email: stoncor@stoncor.com.ar - web: http:www.stoncor.com.ar

# PROTOCOLO DE CALIDAD

0001 37302

0001000037302

FECHA 22/09/2020

VALIDADO ELECTRONICAMENTE

| | |
|---|---|
| Producto | CARBOTHANE 134 BCO R9010 [A] |
| Código | 134A005320 |
| Partida | 0001000037302 |
| Granel | |

| ENSAYO | REFERENCIA | | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| VISCOSIDAD MCC 002 - 019 - 044 | 250.000000 | 450.000000 | 273.000000 |
| VISCOSIDAD MCC 002 - 019 - 044 | | | Cps |
| PESO ESP.(Producto solo) MCC 017 | 1.150000 | 1.210000 | 1.200000 |
| PESO ESP.(Producto solo) MCC 017 | | | KG/L |
| BRILLO MCC 022 | | | CUMPLE |
| SECADO TACTO MCC 300 | 0.000000 | 3.000000 | 3.000000 |
| SECADO TACTO MCC 300 | | | Hs |
| SEC.DURO MCC 300 | 0.000000 | 13.000000 | 13.000000 |
| SEC.DURO MCC 300 | | | Hs |
| COLOR DESCRIPC (#0075) MCC 221 | | | BLANCO RAL 9010 |

STONCOR SOUTH CONE S.A.
Einstein 1095 - Parque OKS - (B1619JWA) Garín
Provincia de Buenos Aires
Tel.: (03327) 414141 - Fax: (03327) 414142
email: stoncor@stoncor.com.ar - web: http:www.stoncor.com.ar

# PROTOCOLO DE CALIDAD

0001 37828

0001000037828

FECHA 08/07/2021

VALIDADO ELECTRONICAMENTE

| | |
|---|---|
| Producto | CARBOTHANE 133/4 AR CONVERT [B] |
| Código | 133/4B-03 |
| Partida | 0001000037828 |
| Granel | |

| ENSAYO | REFERENCIA | | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| VISCOSIDAD MCC 002 - 019 - 044 | 130.000000 | 300.000000 | 198.000000 |
| VISCOSIDAD MCC 002 - 019 - 044 | | | mPas |
| PESO DE SOLIDOS % MCC 014 | 74.000000 | 76.000000 | 74.700000 |
| PESO DE SOLIDOS % MCC 014 | | | % |
| CONTENIDO DE ISOCIANATO | 16.000000 | 17.000000 | 16.600000 |
| CONTENIDO DE ISOCIANATO | | | % |

STONCOR SOUTH CONE S.A.
Einstein 1095 - Parque OKS - (B1619JWA) Garín
Provincia de Buenos Aires
Tel.: (03327) 414141 - Fax: (03327) 414142
email: stoncor@stoncor.com.ar - web: http:www.stoncor.com.ar

# PROTOCOLO DE CALIDAD

0001 37772

0001000037772

FECHA 19/05/2021

VALIDADO ELECTRONICAMENTE

| | | |
|---|---|---|
| Producto | CARBOMASTIC 615 | [B] |
| Código | 615B-01 | |
| Partida | 0001000037772 | |
| Granel | | |

| ENSAYO | REFERENCIA | | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| VISCOSIDAD MCC 002 - 019 - 044 | 600.000000 | 1100.000000 | 960.000000 |
| VISCOSIDAD MCC 002 - 019 - 044 | | | Cps |
| PESO ESP.(Producto solo) MCC 017 | 0.950000 | 1.010000 | 0.965000 |
| PESO ESP.(Producto solo) MCC 017 | | | KG/L |
| SEC.DURO MCC 300 | 0.000000 | 24.000000 | 24.000000 |
| SEC.DURO MCC 300 | | | Hs |

STONCOR SOUTH CONE S.A.
Einstein 1095 - Parque OKS - (B1619JWA) Garín
Provincia de Buenos Aires
Tel.: (03327) 414141 - Fax: (03327) 414142
email: stoncor@stoncor.com.ar - web: http:www.stoncor.com.ar

# PROTOCOLO DE CALIDAD

0001 37430

0001000037430

FECHA 03/11/2020

VALIDADO ELECTRONICAMENTE

Producto CARBOMASTIC 615 GRS 0700 [A] OFF
Código 615A952-04
Partida 0001000037430
Granel

| ENSAYO | REFERENCIA | | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| VISCOSIDAD MCC 002 - 019 - 044 | 9000.000000 | 15000.000000 | 9000.000000 |
| VISCOSIDAD MCC 002 - 019 - 044 | | | Cps |
| PESO ESP.(Producto solo) MCC 017 | | | CUMPLE |
| SEC.DURO MCC 300 | 0.000000 | 24.000000 | 24.000000 |
| SEC.DURO MCC 300 | | | Hs |
| SAG MCC 033 | 18.000000 | 0.000000 | 30.000000 |
| SAG MCC 033 | | | MILS |